




Technical Data Sheet n° 0499-GB

## ENERGY SPRAY LINE



# EL030 – ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER



Felhasználásra kész



Rétegvastagság  
5-10 µ



Levegőn 20° C-on:  
30-40 perc

## LEÍRÁS

Szürke egykomponensű korróziógátló alapozó spray kiszerelésben.

## FELHASZNÁLÁS

Speciális korróziógátló alapozó és tapadásközvetítő az autójavító ipar és az ipar számára. Alkalmas kis javítások esetén a fém alapozására továbbá az általános ipar területén fém felületek védőalapozására.

## KARAKTERISZTIKA

Könnyű használat, használatra készen (spray)

Gyors száradás

Jó korróziógátló hatás

Jó tapadás acélon, alumíniumon, egyes ötvözeteken, hideg és meleg horganyzott felületeken.

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Szilikonmentesítsünk 00695 SILICONE REMOVER SLOW-val, csiszoljuk a felületet finom szemcsézetű papírral.

## HASZNÁLAT

Szórással.

Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C

Rétegek száma: 1-2

Szórási távolság: 20-25 cm

Szikkasztás: 5 perc 20°C-on

Javasolt rétegvastagság: 5-10 µ

**DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l**

**Ez a termék felhasználásra készen <840 g/l VOC**

---

## **SZÁRADÁSI IDŐ**

**Levegőn 20°C-on**

Pormentes: 10 perc

Fogható: 15-20 perc

Teljes száradás: 24 óra

---

## **ÁTVONHATÓ**

Füllerekkel és fedőbevonatokkal átvonható csiszolás nélkül 30-40' perc szikadás 20°C-on után Lechler termékekkel.

Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémékat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

**TECHNICAL DATA SHEET N° 0499-GB**  
**UPDATED 07/2007**

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL.**