EL050 – ENERGY LINE UNDERBODY BLACK



Felhasználásra kész



Rétegvastagság 40-60 µ

Levegőn 20° C-on: 20-30 perc

LEÍRÁS

Akril fekete speciális textúr hatású végső védőbevonat, felhasználásra kész.

FELHASZNÁLÁS

Speciális termék az autójavításban az autók alsó részére és műanyagokra textúr effekttel (alapozás után)

KARAKTERISZTIKA

Könnyű használat, használatra készen (spray)
Jó felhasználás
Jó töltőképesség
Következő réteg kis mértékű beszívódása
Kiváló textúr hatás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Régi bevonatok
Fedőbevonatot, füllert és gittet szilikonmentesítsük 000660 QUICK CLEANER vagy 00699 HYDROCLEANER használatával, ez után csizsoljuk a felületet.
Fém:
Használjunk EL030 ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER alapozót a termék előtt.
Műanyag:
Használjunk EL010 ENERGY LINE PLASTIC PRIMER alapozót a termék előtt.

HASZNÁLAT

Szórással.
Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C
Rétegek száma: 2-3
Szórási távolság: 20-25 cm
Szikkasztás: 5-10 perc 20°C-on
Javasolt rétegvastagság: 40-60 µ

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l
Ez a termék felhasználásra készen <840 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20°C-on
20-30 minutes

ÁTVONHATÓ

Az összes Lechler fedőbevonattal megfelelő szikkadási idő után csiszolás nélkül.

NOTES

Alvázak esetében végső bevonatként alkalmazható az EL050 ENERGY LINE UNDERBODY BLACK.

Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémékat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

TECHNICAL DATA SHEET N° 0504-GB
UPDATED 10/2007

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL**.