




Technical Data Sheet n° 0642-GB

ENERGY SPRAY LINE



EL085 – ESL UHS FADE-OUT BLENDER



Felhasználásra
kész



Levegőn 20° C-on:
1-5 perc

LEÍRÁS

Elfújó hígító spray kiszerezésben, speciálisan UHS bevonatokhoz.

FELHASZNÁLÁS

Speciális termék az autójavító ipar számára oldószer bázisú UHS fedőbevonatok és lekkok elködöléséhez.

KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használat, használatra készen (spray)
- Azonnal használható a lakk elködölése után
- Gyors elpárolgás(szikkadás)
- Magas oldó hatás, egységes "összemosódás"

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Használható HYDROFAN bázis + MACROFAN UHS LAKKOK vagy MACROFAN MAC4 fedőbevonat esetében.

HASZNÁLAT

Szórással.
Felhasználásra kész. Rázzuk alaposan 2-3 percet használat előtt.

Szórási hőmérséklet: 15-30° C

Rétegek száma: 1-2

Szórási távolság: 20-25 cm

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 840 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20°C-on

1-5 perc

Polírozás: ha szükséges a fedőbevonat teljes száradása után.

MEGJEGYZÉS

Ne használjuk közvetlenül a matt bázisfestéken(HYDROFAN).



Használat után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és szórjuk ki a még a fejben lévő maradék terméket, ezzel jelentősen megnövelhetjük a szórófej élettartamát, egyben elkerülhetjük a következő használatkori szórási problémékat.

Szavatosság 20°C-on: 24 hónap

TECHNICAL DATA SHEET N° 0642-GB
UPDATED 10/2008

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. **THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL.**