





09896 – MACROFAN HS 2000 SAT




UHS Edzők
1000 ml +
150 ml +
250-350 ml

HS Edzők
1000 ml +
250 ml +
300-350 ml




16-17" DIN4
20° C-on

Fazékidő 20°C-on
6-8 óra



Ø 1,2-1,4 mm
4 Atm
HVLP Ø 1,4 mm
2,5 Atm
Rétegek száma: 2



10-15 perc



Levegőn 20°C-on
Fogható:
2-4 óra
Teljes száradás:
16-24 óra
Kabinban 60°C-on:
30 perc

LEÍRÁS

Kétkomponensű akril selyemfényű lakk.

FELHASZNÁLÁS

Használható autók és motorkerékpárok javításakor matt bázisfesték átvonására, HYDROFAN vagy BSB használatakor.

KARAKTERISZTIKA

- Könnyű használhatóság
- Nagyon jó karcállóság
- Egységes selyemfény hatás
- Nagyon jó fény és időjárás állóság
- Használható különböző keverési arányban a 09890 MACROFAN HS 2000 MATT lakkal.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Egyaránt használható HYDROFAN vagy BSB esetében, megfelelő szikkadási idő után.
A termék közvetlen használható ABS vagy PC/ABS műanyag felületeken, miután szilikonmentesítettük a műanyag felületét 00617 PLASTIC CLEANER használatával.

HASZNÁLAT

Szórással.

Keverési arány	Tömegben és térfogatban	
	HS Edző	UHS Edző
09896 MACROFAN HS 2000 SAT	1000 rész	1000 rész
00174 – 00362 – 00379 HS HARDENERS	250 rész	
MH100 – MH110 – MH115 UHS HARDENERS		150 rész
00740 -00741 -00742 -00755 THINNERS AUTOREFINISHING	300-350 rész	250-350 rész

Fazékidő 20 °C-on: 6 - 8óra
Szórási viszkozitás 20 °C-on: 16-17" DIN 4
Ø Dúzni méret: tradicionális: 1.2 - 1.4 mm; HVLP: 1.4 mm
Levegő nyomás: 4 Atm; HVLP: 2.5 Atm
Rétegek száma: 2
Javasolt rétegvastagság: 25 - 30 µ
Elméleti kiadósság: 1 lt keverék = 7.5 m² 25 µ vastagságban

DIR 2004/42/CE: Special finishes IIB/e – VOC felhasználásra kész 840 g/l

Ez a termék felhasználásra készen 685 g/l VOC

SZÁRADÁSI IDŐ

Levegőn 20 °C-on

Fogható: 2-4 óra

Teljes száradás: 16-24 óra

Kabinban 60 °C-on (tárgy hőmérséklet):

30 perc 10-15 perc szikkadás után 20 °C-on, mikor a felület egyenletesen matt

MEGJEGYZÉS

Annak érdekében, hogy különböző mattságot/fényességet érjünk el, kövesse a következő keverési arányokat a lakkal az edzőkkel és a hígítókkal:

FÉNYESSÉG	LAKK			EDZŐ	HÍGÍTÓ
	09890	09896	MC411/MC420	MH100-110-115	00740-1-2-755
EXTRA MATT (ca. 10^)	100			15	25-35
MATT (ca. 20^)	50	50		15	25-35
SELYEM (ca. 30^)		100		15	25-35
FÉL FÉNYES (ca. 40^)		95	5	15	25-35
FÉNYES			100	50	0-5

FÉNYESSÉG	LAKK			EDZŐ	HÍGÍTÓ
	09890	09896	09792	00379-00362-00174	00740-1-2-755
EXTRA MATT (ca. 10^)	100			25	20-35
MATT (ca. 20^)	50	50		25	30-35
	90		10	25	25-35
SELYEM (ca. 30^)		100		25	30-35
	85		15	30	25-35
FÉL FÉNYES (ca. 40^)		80	20	30	25-35
	80		20	30	25-35
FÉNYES			100	50	10-20

TECHNICAL DATA SHEET N° 0640-GB
UPDATED 10/2008

The information shown in these sheets is given in good faith as being true and although every effort of verification has been made before use, we cannot accept responsibility for any inaccuracy. THIS PRODUCT IS FOR THE PROFESSIONAL PAINTING OF ROAD VEHICLES BY QUALIFIED PERSONNEL